

## DESCRIPCIÓN

Mortero de albañilería formulado a base de cemento, áridos silíceos y calizos de granulometría controlada y aditivos orgánicos e inorgánicos de color blanco/gris. Diseñado para uso corriente preferiblemente en interiores.

## DATOS TÉCNICOS

Tipo:  
M-5.

Agua de Amasado:  
13,5%.

Densidad Aparente Polvo:  
1.400 kg/m<sup>3</sup>.

Densidad Aparente Pasta:  
1.950 kg/m<sup>3</sup>.

Densidad Aparente Duro:  
1.850 kg/m<sup>3</sup>.

Granulometría:  
< 2 mm.

Resistencia a Compresión:  
> 5/mm<sup>2</sup>.

Tiempo de Utilización:  
120 min.

Contenido de Aire:  
< 20%.

## MODO DE EMPLEO



Poner el mortero en un recipiente adecuado (pastera, cubeta), agregar agua (aprox. 3 litros por saco) y amasar hasta conseguir una masa homogénea y cremosa.

CONSULTAR FICHA TÉCNICA