

DESCRIPCIÓN

Mortero de albañilería formulado a base de cemento, áridos silíceos y calizos de granulometría controlada y aditivos orgánicos e inorgánicos de color blanco/gris. Diseñado para uso corriente preferiblemente en interiores.

DATOS TÉCNICOS

Tipo:
M-7,5.

Agua de Amasado:
13%.

Densidad Aparente Polvo:
1.400 kg/m³.

Densidad Aparente Pasta:
1.950 kg/m³.

Densidad Aparente Duro:
1.850 kg/m³.

Granulometría:
< 2 mm.

Resistencia a Compresión:
> 7,5/mm².

Tiempo de Utilización:
120 min.

Contenido de Aire:
< 20%.

MODO DE EMPLEO



Poner el mortero en un recipiente adecuado (pastera, cubeta), agregar agua (aprox. 3 litros por saco) y amasar hasta conseguir una masa homogénea y cremosa.

CONSULTAR FICHA TÉCNICA